

TEOLLISESTI KUULTAVAKSI POHJAMAALATUT ULKOVERHOUSLAUDAT

MAALAUSOLOSUHTEET

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalattavan puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. On vältettävä maalausta suorassa auringonpaisteessa.

ALUSTAN KÄSITTELY

Pinnasta poistetaan irtonainen aines, pöly ja lika. Homehtuneet kohdat pestään RENSA-homepesuliukoksella, huuhdellaan huolellisesti vedellä ja annetaan kuivua ennen maalausta. Sinkitsemättömät naulat ja muut syöpyvät metalliosat maalataan FERREX-ruosteenestomaalilla.

MAALAUSKÄSITTELY

TEKNOL 1888:lla kuultavaksi pohjamaalattu puupinta voidaan pintamaalata WOODEX kuultavalla puunsuojalla.

Lautojen poikkisahatut päät maalataan erittäin huolellisesti.