

TEOLLISESTI POHJAMAALATUT ULKOVERHOUSLAUDAT

MAALAUSOLOSUHTEET

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalattavan puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. On vältettävä maalausta suorassa auringonpaisteessa.

ALUSTAN KÄSITTELY

Pinnasta poistetaan irtonainen aines, pöly ja lika. Homehtuneet kohdat pestään RENSA-homepesuliukoksella, huuhdellaan huolellisesti vedellä ja annetaan kuivua ennen maalausta. Sinkitsemättömät naulat ja muut syöpyvät metalliosat maalataan FERREX-ruosteenestomaalilla.

MAALAUSKÄSITTELY

TEKNOL 1881 pohjamaalattu puupinta voidaan pintamaalata sekä dispersio- että öljymaaleilla.

Maalaus tehdään kahteen kertaan.

Pintamaaleiksi suosittelemme: NORDICA EKO, PANU, CELLO WINTEX ja AINOLA PRO talomaaleja; WOODDEX peittäviä puunsuojia tai WINTOL ja CELLO VILLA öljymaaleja.

Lautojen poikkisahatut päät maalataan erittäin huolellisesti.