

PINTAKÄSITTELYOPAS SILVER VÄLIMAALATUILE ULKOVERHOUSLAUDOILLE

Paneelien kuljetus ja varastointi

Käsitellyt paneelit on säilytettävä kuljetuksen ja varastoinnin aikana vedeltä suojattuna mieluummin peitettynä. Pakettien varastointi varjossa. Varastoitaessa on estettävä puutavaran joutuminen maakosketukseen.

Huomioitava rakennusvaiheessa

Paneelien katkaisupintojen huolellinen käsittely Ultra-perheen talomaalilla sekä oikea naulauskulma vähentävät kosteuden kulkeutumista puun pintaa syvemmälle.

Pintamaalauksen esikäsitteleminen

Pinta puhdistetaan liasta ja irtoavista aineksista. Ruostuvat metalliosat suojataan Rostex Super ruosteenestopohjamaalilla. Mahdollinen home- tai leväkasvusto on pestävä Tikkurilan ohjeiden mukaan (ohjeet löytyvät osoitteesta www.tikkurila.fi).

Maalausolosuhteet

Maalattavan puun ja pinnan on oltava kuiva. Ilman, maalin ja maalattavan pinnan lämpötilan pitää olla vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden on oltava alle 80 %. Varmista, että olosuhteet säilyvät ohjeiden mukaisena koko maalauksen sekä maalin kuivumisen aikana.

Ultra Pro:lla tehtaalla välimaalattun paneelin maalaus rakennuspaikalla

Ultra Pro:lla maalattu paneeli tulee maalata rakennuspaikalla kertaalleen. Rakennuspaikalla suoritettavaan maalauksen suosittelemme ensisijaisesti käytettäväksi **Ultra Matt-** tai **Ultra Classic-**maaleja. Esikäsitteleminen ja maalaus tehdään tuotteiden käyttöohjeiden mukaisesti.

Ultralla maalattun paneelin huoltomaalaus

Maalipinnan kunto on arvioitava vuosittain, ja huolto- ja korjaustoimenpiteet on tehtävä tarvittaessa. Mahdollinen home- tai leväkasvusto on pestävä Tikkurilan ohjeiden mukaan (ohjeet löytyvät osoitteesta www.tikkurila.fi). Soveltuvia ohjeita ovat muun muassa Tikkurilan Huoltopesun tuoteseloste, huoltomaalauksen yhteydessä Tikkurilan Homeenpoiston tuoteseloste tai vastaava Internet-sivuilta löytyvä ohjeistus.

Huoltomaalaukseen suosittelemme ensisijaisesti käytettäväksi **Ultra Matt-** tai **Ultra Classic-** maaleja. Esikäsitteleminen ja maalaus tehdään tuotteiden käyttöohjeiden mukaisesti.