

**NORDICA EKO 3330-12**
kuultava maali

MAALITYYPPI	Vesiohenteinen kuultava akrylaattimaali teolliseen levitykseen. Maali korostaa puun luonnollista pintakuviointia.
KÄYTTÖ	Ulkoverhouslautojen ja puutaloelementtien teollinen pintakäsittely. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.
ERIKOISOMINAISUUDET	Maali on nopeasti kuivuva ja sillä on erittäin hyvä säänkestävyys.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	23 ±2 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus	n. 260 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	n. 7 g/l
Käytännön riittoisuus	n. 5 - 10 m ² /l
Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH - käsittelykuiva - päällemaalattavissa	n. 1 h kuluttua n. 2 h kuluttua Kalvonpaksuuden kasvu ja kuivumistilan ilman suhteellisen kosteuden nousu hidastavat yleensä kuivumista. Tehostetussa kuivauksessa ohjeet maalinvalmistajalta.
Ohenne, välineiden pesu	Voidaan ohentaa 0 - 10 % vedellä. Työvälineet pestään vedellä.
Kiilto	Puolihimmeä
Värisävyt	BASE T Kuultavat sävyt.
VAROITUSMERKINTÄ	Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely

Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva.
Puun kosteuden tulee olla alle 20 %.

Maalausolosuhteet

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +15 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Maalaus

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti.
Maali levitetään alipaine- tai harjakoneella, ruiskulla tai siveltimellä.

Pohjamaalaus: 1 x 80 g/m² TEKNOL AQUA 1410-01
Pintamaalaus: 2 x 125 g/m² NORDICA EKO 3330-12 BASE T

Pohjamaalaus: 1 x 80 g/m² TEKNOL AQUA 1410-01
Pintamaalaus: 1 x 125 g/m² TEKNOL 1888
Pintamaalaus: 1 x 125 g/m² NORDICA EKO 3330-12 BASE T

HUOM! Kuultavissa sävyissä kalvonpaksuudet vaikuttavat oleellisesti lopulliseen sävyyn.

LISÄTIETOJA

Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava tiiviisti suljetuissa astioissa. Sopivin varastointilämpötila on +10 °C - +25 °C.

EI SAA JÄÄTYÄ

Tuoteselosteen tiedot ovat ohjearvoja jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Teknos vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Sen sijaan Teknos ei vastaa tehdystä maalaustyöstä, koska se on suuressa määrin riippuvainen käsittely- ja maalausolosuhteista. Teknos ei myöskään vastaa vahingoista jotka aiheutuvat maalituotteen virheellisestä käytöstä. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot Teknosin tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.
