

GOLD PRO- ja SILVER ulkoverhoustuotteiden

VIIMEISTELYMAALAUSSOHJE

Alustan käsittely ennen pintamaalausta

Poista pinnasta irtonainen aines, pöly ja lika. Homehtuneet kohdat pestään BLOKLEEN LEVÄ- ja HOMEPEUSULIUOKSELLA, huuhdellaan huolellisesti vedellä ja annetaan kuivua ennen maalausta.

Sinkkimättömät naulat ja muut syöpyvät metalliosat maalataan FERREX ruosteenestomaalilla.

Viimeistelymaalauk

SILVER pintamaalatuille ulkoverhoukslaudoille on työmaalla asennuksen jälkeen suoritettava viimeistelymaalauk.

Viimeistelymaalauk tulee suorittaa huolellisesti siten, että sillä saavutetaan riittävä pintakerroksen paksuus. Riittävä kerros saavutetaan, kun maalinkulutus on noin 1 litra /6-7m², maalinvallmistajan Teknos Oy:n suosittlemalla, ohentamattomalla maalilla.

Takuunalaiset tuotteet on viimeistelymaalattava seuraavilla Teknos Oy:n valmistamilla tuotteilla:

- Nordica Eko Talomaali
- Akrylin Talomaali

Viimeistelymaalauk tulee suorittaa mahdollisimman pian asennuksen jälkeen, kuitenkin viimeistään 1 vuoden kuluessa asennuksesta.

GOLD PRO - ja SILVER ulkoverhoukslautojen poikkisahauspinnat maalataan huolellisesti vähintään kahteen kertaan.

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalattavan puun kosteus saa olla enintään

20 % puun kuivapainosta. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli + 5° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle

80 %. Vältä maalausta suorassa auringonpaisteessa.